






RLH6110	Műszaki adatlap	3HLACKE 
RLH6110		Szerkesztve: 10.03.2009.
PUR-Harter, UV-álló/aromamentes térhálósító		Oldal: 1/1
Termékleírás	RLH6110 egy poliizocianátos térhálósító, magas UV-állósági tulajdonsággal	
Sűrűség	1,02 ± 0,05 g/cm ³	
Száranyag tartalom	56 ± 1 % EN ISO 3251 szerint	
 Felhasználási viszkozitás (Kifolyási idő)	DIN 53211 szerint 4 mm-es kifolyópohárban: 23 – 27 sec	
Alkalmazási információk	3H-PUR és 3H-PUR-Akril lakkok a RLH 6110 térhálósítóval vegyítve a legmagasabb minőségi követelményeket tudják kielégíteni.	
Fontos Információk	A használatba vett, megkezdett térhálósított, mindig lezárva kell tárolni, mivel a térhálósító a levegő nedvességtartalmával is reakcióba lép. Allergiásoknak és asztmásoknak nem javasolt ezen anyagokkal való munkavégzés.	
Vizsgálati szabványok	A termék Formaldehidet nem tartalmaz.	
Tárolás	Eredeti göngyölegben lezárva 15 - 25 °C között, min. 12 Hónap	
További utasítások	   Aufrühren Gebinde Vor Feuchtig- verschließen keit schützen Használat előtt alaposan fel kell keverni! Tárolása visszazárt eredeti göngyölegben! Nedvességtől védett helyen kell tárolni!	

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyagcég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.

Remmers Ungarn Kft.

H 2051 Biatorbágy – Vendel Park, Tormásrét utca 12. • Telefon +36 23/530-133 • Telefax +36 23/532-227 • Internet: <http://www.remmers.hu> • E-Mail: info@remmers.hu

Remmers Group