

## Remmers Köztes- és Fedőbevonat Induline DW-601/50 Selyemfényű

Cikkszám  
**55020/0224**

Csomagolási egység  
**2,5 l**

Felhasználási terület:

- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Köztes és záróbevonat
- Egy- és többrétegű felhordásra

Tulajdonságok:

- Kiváló területés
- Nagy fedőképesség
- Korai használhatóság
- Megnövelt blokkzilárdság
- Korai vízállóság: a kárveszély minimalizálása, pl. téli beépítéseknél
- Támogató szigetelőhatás megfelelő alap- és köztes bevonatokkal
- Kellemes tapintású
- Nehezen sárgul és krétásodik
- Hosszú élettartam a speciális kötőanyag kombináció végett
- Jégveréssel szembeni kiváló ellenálló képesség: már alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- Nem hajlamos az időszakos vízfoltképződésre
- Alacsony beszennyeződési hajlam

Anyagszükséglet:

150–300 ml/m<sup>2</sup> (plusz szórási veszteség) (150–300 µm nedvesréteg-  
vastagságnak, 60–120 µm szárazréteg-vastagságnak felel meg) A  
színárnyalat alapján eltérések lehetnek.

Porszáráz: kb. 1 óra után Csiszolható és átdolgozható: kb. 4 óra után (A  
megadott értékek 20 °C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett  
értendők.) Csiszolható és átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb.  
20 perc kiterülési idő után (kb. 20 °C és 65–75% relatív páratartalom  
mellett) / 75 perc száradási idő (kb. 45 °C és 1 m/s légsebesség mellett) /  
20 perc lehülési idő



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-dw-60150-selyemfenyu-p3876891>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Súly **2,6 kg**

#### Favédelem

Favédőszer

**Bevonat**

Bevonat

**Nyílászáró felületkezelő rendszerek**

Csomagolási egység

**2,5 l**

Színárnyalat

**Szintelen**

Bázis

**Vízbázisú**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-dw-60150-selyemfenyu-p3876891>

QR-kód

